

# ALAMBRE DE AMARRE NEGRO RECOCIDO

ASTM A792

## NORMA TÉCNICA

ASTM A853. Composición química SAE 1006

## PRESENTACIÓN

Rollos de 100 kg.

## USO

Empleado para amarre de acero corrugado en todo tipo de estructuras de la industria de la construcción, también en la preparación de fardos y embalajes.

## CARACTERÍSTICAS

Alambre de amarre negro recocido, de acero de bajo carbono obtenido por trefilación y posterior tratamiento térmico de recocido que le otorga buena ductilidad.

### DIMENSIONES

Alambre N° 08	Alambre N° 16
Calibre 08	Calibre 16
Diámetro 4.19 +/- 0.15mm	Diámetro 1.65 +/- 0.04 mm
Propiedades Mecánicas	
Resistencia a la Tracción (mín)	32.0 Kg/mm <sup>2</sup>

### Composición Química (SAE 1006)

Carbono	0.08% máx.
Manganeso	0.250.45% máx.
Fósforo	0.04% máx.
Azufre	0.05% máx.